

UAB "STURD"



"POLIMAX ELECTRO" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Electro" yra karščiui atsparus glaistas su aliuminio pigmentais, skirtas paviršiams su elektrostatiniais dažais. Šis glaistas pasižymi tekstūrine struktūra, gera užpildymo geba ir lanksčia struktūra, užtikrinančia maksimalų sukibimą. Jis puikiai prilimpa prie metalinių ir cinkuotų paviršių, nesukeldamas susitraukimo ar įtrūkimų. Dėl specialios dervos formulės po sukietėjimo suformuoja lengvai šlifuojamus, nelipnius paviršius.

LOJ informacija

Šio produkto (produkto kategorija: IIBb), paruošto naudoti, EB ribinė vertė: 250 g/l. LOJ kiekis gautame produkte yra 252 g/l. LOJ kiekis gatavame produkte yra < 100 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Electro	g / l	Pilkas su aliuminio efektu
2/1	1625 - 0,9	

UAB "STURD"

Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Electro" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliuminio, cinkuoto plieno, plieno, medžio, SMC, FRP ir kitiems gryno metalo paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius "Polimax Electro" pagal nurodytas proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių glaistymo metalinė ar plastikinė mentele. Netepti ant paviršių, padengtų termoplastiniais, akriliniais ir rūgštinio kietėjimo gruntais.

Laikymo sąlygos

"Polimax Electro" reikia laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytą dangteliu. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 °C jį galima laikyti vienerius metus.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Nuvalykite paviršių nuo smėlio Pakartotinai nuvalykite su acetonų arba skiediklių tolimesniam darbui						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Ultrasoft + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C	Kietumas (Shore D) 30 min.				
		1,81 g/cm ³ / ±0,1	65 - 70/± 5				
	Naudojimas Užtepkite mentele. Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius. Neužtepkite visų sluoksnių iš karto.						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas <table border="1"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"			pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
	Prieš dažymą Užtepkite vieną gruntavimo sluoksnį "Polimax Acrylic" su užpildu PA100 santykiu 4 prie 1. Po išdžiūvimo apdirbti pagal instrukciją.						
	Lankstumas Lankstumas (200 μm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių						
	Sauga Degus. Gali pakenkti sveikatai įkvėpus. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti jo garų. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Nesukelia vėmimo nurijus. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į dėžutę. Naudoti tik apmokytiems specialistams.						