

UAB "STURD"



"POLIMAX EXTREME" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Extreme" poliesterinis glaistas yra nesočiųjų dervų pagrindu pagamintas kreminės tekstūros ir minkštos konsistencijos poliesteris, kurį lengva tepti ir kuris palieka lygų paviršių, nesusidaro mikro įtrūkimų. Pažangi formulė užtikrina puikų sukibimą su metaliniais GRP ir galvanizuotais paviršiais. Glaistas tinka šlapiojo ir sausojo šlifavimo darbams ir užtikrina naudotojui maksimalų komfortą dirbant. Dėl sudėtyje esančio kietiklio "Polimax Extreme" kietėja net ir žemoje temperatūroje (18°C ir žemesnėje), nelipnus paviršius, nesusidaro susitraukimų kietėjimo metu.

LOJ informacija

Šio produkto (produkto kategorija: IIBb), paruošto naudoti, EB ribinė vertė: 250 g/l. LOJ kiekis gautame produkte yra 248 g/l. LOJ kiekis gatavame produkte yra < 100 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Extreme	g / l	šviesiai geltona/pilka
1/1	800 - 0,44	
2/1	1625 - 0,9	
3/1	2450 - 1,36	
4/1	3650 - 2	




UAB "STURD"

Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Extreme" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliumininiais, galvaniniams, plieniniams, mediniams, SMC, FRP ir kitiems gryno metalo paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius "Polimax Extreme" pagal nurodytas proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių mentele. Netepkite ant paviršių, padengtų termoplastiniais, akriliniais ir rūgštinio kietėjimo gruntais.

Laikymo sąlygos

"Polimax Extreme Polyester" turi būti laikomas originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytas. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 °C galima laikyti vienerius metus

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Extreme + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C	Kietumas (Shore D) 30 min.				
		1,80 g/cm ³ / ±0,1	65 - 70/± 5				
	Naudojimas Užtepkite mentele Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius Neužtepkite visų sluoksnių iš karto						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas <table border="1" data-bbox="446 1299 825 1379"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"			pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
	Prieš dažymą Užtepkite vieną gruntavimo sluoksnį "Polimax Acrylic" su užpildu PA100 santykiu 4 prie 1. Po išdžiuvimo apdirbti pagal instrukciją.						
	Lankstumas Lankstumas (200 µm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių						
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. medicininė pagalba. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotiems darbuotojams.						