

UAB "STURD"



"POLIMAX GLAZE" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Glaze" poliesterinis glaistas yra nesočiųjų dervų pagrindu pagamintas minkštos konsistencijos poliesteris, kurį lengva tepti ir kuris palieka lygų paviršių, nesusidaro mikro įtrukimų. Pažangi jo formulė užtikrina puikų sukibimą su metaliniais ir galvaniniais paviršiais. Glaistas tinka šlapiam ir sausam šlifavimui ir užtikrina naudotojui maksimalų komfortą dirbant. Dėl kietiklio Polimax Glaze glaistas greitai kietėja net ir žemoje temperatūroje, nelipinus paviršius, nesukelia susitraukimo kietėjimo metu.

LOJ informacija

ES ribinė vertė šiam produktui (produkto kategorija: IIBb), paruoštas naudoti: 250 g/l. LOJ kiekis gautame produkte yra 270 g/l. LOJ kiekis gatavame produkte yra < 100 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Fiber	g / l	Pilkas / baltas / žalias
1/1	800 – 0,47	
2/1	1625 – 0,96	
3/1	2450 – 1,44	



UAB "STURD"

Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Glaze" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliumininiais, cinkuotiems, plieniniams, mediniams, SMC, FRP ir kitiems gryno metalo paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius "Polimax Glaze" pagal nurodytas proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių glaistymo metaline, plastikine ar gumine mentele. Netepkite ant paviršių, padengtų termoplastiniais, akrilinais ir rūgštinio kietėjimo gruntais.

Laikymo sąlygos

"Polimax Glaze" reikia laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytą dangteliu. Tinkamoje +5-25 °C temperatūroje jį galima laikyti vienerius metus.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Nuvalykite paviršių Pakartotinai nuvalykite su acetonų arba skiediklių tolimesniam darbui						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Fiber + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C	Kietumas (Shore D) 30 min.				
		1,7 g/cm ³ / ±0,1	65 - 70/± 5				
	Naudojimas Užtepkite mentele. Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius. Neužtepkite visų sluoksnių iš karto.						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas <table border="1" data-bbox="445 1337 823 1415"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"			pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
	Prieš dažymą Užtepkite vieną gruntavimo sluoksnį "Polimax Acrylic" su užpildu PA100 santykiu 4 prie 1. Po išdžiūvimo apdirbti pagal instrukciją.						
	Lankstumas Lankstumas (200 µm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių						
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.						