

UAB "STURD"



"POLIMAX LIGHT GRIP" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Light Grip" yra poliesterio glaistas, pagamintas iš lengvų užpildų naudojant naujausias technologijas. Tai aukštųjų technologijų produktas, kurį lengva tepti, o dėl savo tiksotropinės ir minkštos savybės jis pasižymi puikiu sukibimu su visais paviršiais (metaliniais ir cinkuotais), dideliu užpildomumu ir lengvu šlifavimu. Polimax Light Grip užtikrina lygų paviršių be jokių įtempimų ar įtrūkimų.

LOJ informacija

Šio produkto (produkto kategorija: IIBb), paruošto naudoti, EB ribinė vertė: 250 g/l. LOJ kiekis gautame produkte yra 205 g/l. LOJ kiekis gatavame produkte yra < 100 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Extreme	g / l	šviesiai žalia
5/1	3100 - 3	



Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Light Grip" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliumininiais, cinkuotiems, plieniniams, mediniams, SMC, FRP ir kitiems gryno metalo paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius "Polimax Light Grip" pagal nurodytas proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių glaistymo metaline, plastikine arba gumine mentele. Netepkite ant paviršių, padengtų termoplastiniais, akriliniais ir rūgštinio kietėjimo gruntais.

UAB "STURD"

Laikymo sąlygos

"Polimax Light Grip" reikia laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytą dangteliu. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 °C jį galima laikyti vienerius metus.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Extreme + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C	Kietumas (Shore D) 30 min.				
		1,04 g/cm³/ ±0,1	60 - 65± 5				
	Naudojimas Užtepkite mentele Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius Neužtepkite visų sluoksnių iš karto						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas <table border="1" data-bbox="446 1041 825 1120"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"			pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
	Prieš dažymą Užtepkite vieną gruntavimo sluoksnį "Polimax Acrylic" su užpildu PA100 santykiu 4 prie 1. Po išdžiuvimo apdirbti pagal instrukciją.						
	Lankstumas Lankstumas (200 µm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių						
	Sauga Degus. Gali pakenkti sveikatai įkvėpus. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti jo garų. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Nesukelia vėmimo nurijus. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į dėžutę. Naudoti tik apmokytiems specialistams.						