

UAB "STURD"



"POLIMAX MICRO FIBER" POLIESTERINIS GLAISTAS SU STIKLO AUDINIŲ

Aprašymas

"Polimax Microfiber" yra nesočiosios lanksčios poliesterio dervos pagrindu pagamintas smulkiu stiklo pluoštu sustiprintas glaistas. Mikropluoštinis glaistas yra lankstesnis mechaninio atsparumo atžvilgiu, palyginti su pluoštiniu glaistu, dėl trumpų pluoštų. Jis užtikrina lengvą tepimą, pasižymi kreminės struktūros struktūra. Kadangi jis greitai ir lengvai apdorojamas, gali būti naudojamas net ant didelių paviršių, nepalieka porų. Jis labai gerai sukimba su įvairiais pagrindais, cinkuotu, plienu, aliuminiu, medžiu, SMC, FRP ir kt.

LOJ informacija

Lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame naudoti produkte yra ne daugiau kaip 315 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Micro Fiber	g / l	Pilka / žalia / chaki Mėlyna/juoda
1/2	400 – 0,24	
1/1	800 – 0,47	
2/1	1625 – 0,96	
3/1	2450 – 1,45	

UAB "STURD"

Paruošimas ir naudojimas

"Polimax" mikropluošto poliesterio glaistas gali būti naudojamas aliuminio, galvaninių, plieno, medžio, SMC, FRP ir kitiems plikiems metaliniams paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius Polimax Microfiber poliesterio glaistą pagal nurodytus proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių naudojant glaistymo lanksčias metalinę ar plastikinę mentelės. Netepkite jo ant termoplastinių paviršių ir paviršių su akrilinais bei rūgštiniais kietėjančiais dangos dažais.

Laikymo sąlygos

"Polimax" mikropluošto glaistą reikia laikyti originalioje pakuotėje, sandariai uždarytą dangteliu, vėsioje vietoje. Tinkamomis sąlygomis jį galima laikyti dvejus metus +5-25 °C temperatūroje.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Nuvalykite paviršių Pakartotinai nuvalykite su acetonų arba skiediklių tolimesniam darbui					
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Fiber + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C				
		1,7 g/cm³/ ±0,1				
	Naudojimas Užtepkite mentele. Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius. Neužtepkite visų sluoksnių iš karto.					
	Džiovinimas arba	2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.				
	Šlifavimas <table border="1"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"		pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120					
galutinis	P180 - P240					
	Prieš dažymą Paviršių reikia padengti POLIMAX ACRYLIC PRIMER 4+1 PA100 užpildu.					
	Lankstumas Lankstumas (200 μm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių					
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. medicininė pagalba. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotiems darbuotojams.					