

UAB "STURD"



"POLIMAX ULTRASOFT" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Ultrasoft" poliesterinis glaistas yra nesočiųjų poliesterio dervų pagrindu pagamintas glaistas, kurio minkšta konsistencija leidžia lengvai tepti, o paviršius lieka lygus, nesusidaro skylių. Dėl pažangios formulės jis puikiai sukimba su metaliniais ir cinkuotais paviršiais. Polimax Ultrasoft taupo darbo laiką, nes greitai džiūsta ir lengvai šlifuojamas. Jis palieka nelipnų paviršių, nesukeldamas susitraukimo kietėjimo metu.

LOJ informacija

Lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame naudoti produkte yra ne daugiau kaip 254 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Extreme	g / l	geltona/juoda/pilka/mielina
1/2	400 - 0,22	
1/1	800 - 0,43	
2/1	1650 - 0,88	
3/1	2450 - 1,32	
4/1	3650 - 1,97	
5/1 3l	5500 - 2,97	



UAB "STURD"

Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Ultrasoft" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliuminio, galvaninių, plieno, medžio, SMC, FRP ir kitiems plikiems metaliniams paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius Polimax Ultrasoft poliesterinį glaistą pagal nurodytus proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių naudojant lanksčias glaistymo metalinės ar plastikinės mentelės. Netepkite jo ant termoplastinių paviršių ir paviršių, padengtų akrilinais ir rūgštiniais kietėjančiais dažais.

Laikymo sąlygos

"Polimax Extreme Polyester" turi būti laikomas originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytas. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 °C galima laikyti vienerius metus

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS							
	SUDĖTIS		Tankis, 20 °C					
	Pagal tūrį: Polimax Extreme + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje		1,85 g/cm³/ ±0,1					
	Naudojimas Užtepkite mentele Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius Neužtepkite visų sluoksnių iš karto							
	Džiovinimas							
	arba		2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.					
	Šlifavimas							
	<table border="1"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table>	pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240	<table border="1"><tr><td>Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"</td></tr></table>		Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"
pradinis	P80 - P120							
galutinis	P180 - P240							
Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"								
	Prieš dažymą Užtepkite vieną gruntavimo sluoksnį "Polimax Acrylic" su užpildu PA100 santykiu 4 prie 1. Po išdžiuvimo apdirbti pagal instrukciją.							
	Lankstumas Lankstumas (200 µm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių							
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. medicininė pagalba. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotiems darbuotojams.							